

PROD 38 Brandisolerande membranpapper



Produktbeskrivning:

Detta svällande membran med ett tunnt vitt ytskikt för målning på framsidan används för att höja brandmotståndet på t ex trädörrar. Membranet har en tjocklek på 1 mm. En spegeldörr med ramverk om minst 31 mm och speglar om minst 6 mm kan kompletteras till ett brandmotstånd på minst 30 minuter genom att limma produkt 38 på speglarna alternativt på en slät dörr.

Membranet kan även köpas färdigmonterat på äkta trä fanér eller på tunnt laminat. Efter monteringen kan membran, fanér eller laminat målas eller lackas.

Membranet kan också måttbeställas till den storlek som t ex. en dörr-producent behöver. Vid tillverkning av nya dörrar kan membranet limmas mellan 2 st 4 mm plywood vilket ger 30 minuters brandskydd. Om det limmas mellan 2 st 12 mm plywood ger detta 60 minuters brandskydd.

Användning:

Envirograf isolerande brandmembran används till dörrar och fästes med vårt akryl tixotropiska lim. (Produkt 46). Kan efter montering målas eller lackas.

Tester:

Klarat 30 minuters brandmotstånd på spegeldörr med ramverk från 31 mm tjocklek och speglar om minst 6 mm. Har testats enligt BS476 Part 22 (1987) på nya och gamla dörrar. Har även testats hos VNE enligt europeisk standard EN1363-1 (2000).

Beställningsreferenser:

Referens	Beskrivning
ES/MP/900	Bredd 900 mm, metervara, 320g brandskyddande membran med vitt ytskikt
ES/MP/GP44	1200x1200 mm, med Gaboon faner yta
ES/MP/PLY	1500x1500 mm, 1.8mm bok fanér (idealiskt för gamla furudörrar)
ES/MP/V	1200x1200 mm Faner ark*
P46	Brand isolerande lim

*Tillgänglig i ask, körsbär, furu, sapele och vit ek från lager och svart valnöt, lönn, röd ek och vit bok kan specialbeställas.